


КОП-100ВМ

огнезащитное покрытие
для металлоконструкций
на водной основе
предел огнестойкости
R15, R30, R45, R60, R90.



продукция
сертифицирована



снаружи и внутри
помещения



защита от огня

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для огнезащитной обработки загрунтованных несущих металлических конструкций сооружений жилищного, гражданского и промышленного строительства, эксплуатируемых в условиях неагрессивных сред. Обеспечение предела огнестойкости 15 мин (R15), 30 мин (R30), 45 мин (R45), 60 мин (R60), 90 мин (R90) .
Преимущества	✓ возможна эксплуатация огнезащитного покрытия в диапазоне температур от -30 до +40°C; ✓ срок эксплуатации покрытия более 10 лет; ✓ краска пожаро- взрывобезопасна; ✓ полноценный материал на водной основе, практически не имеет запаха; ✓ сформировавшееся покрытие не выделяет вредных для человека веществ в водную и воздушную среды.
Внешний вид	Однокомпонентная краска вспучивающегося типа
Степень глянца	Покрытие матовое
Упаковка	Полимерная или металлическая тара, вес нетто 25 кг. ± 0,2 кг.
Как действует	При высокой температуре покрытие на основе КОП-100ВМ вспучивается в 30-50 раз, образуя негорючую теплоизолирующую пену, которая обеспечивает огнезащиту металлических конструкций.
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтетического полимерного пленкообразующего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	аппарат безвоздушного распыления, кисть, валик
РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-8 (в зависимости от степени огнестойкости и способа нанесения)
СУММАРНЫЙ РАСХОД	в зависимости от степени огнестойкости и приведенной толщины металла
ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 1,5 ч для каждого слоя
ЦВЕТ	RAL 9010 (белый), возможна колеровка
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	огнезащита до 20 лет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+2°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

Скачайте технологическую
инструкцию через QR код



ТУ 2316-009-53904463-04 с изм. №1, №2

Сертификат соответствия:
RU C-RU.ПБ34.В.00058/21 от 06.10.2021 г.

Сертификат соответствия:
НСОПБ.RU.ЭО.ПР.009.Н.00136 от 03.11.2021 г.