


ОГНЕЗ-40

Грунт-пропитка укрепляющая для внутренних и наружных работ

красота
надежность
безопасность



снаружи/внутри



экологически
безопасный



не имеет запаха

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|-----------------------------|---|
| Назначение | <ul style="list-style-type: none">✓ Для укрепления и обеспыливания впитывающих оснований стен и полов с целью улучшения адгезии перед нанесением окрасочных материалов;✓ применение на гипсовых штукатурках, СМЛ плитах, гипсокартонных плитах, гипсоволоконных плитах и строительных панелях, алкидных и дисперсионных красках с нормальной несущей способностью;✓ допускается применение для внутренних и внешних работ. |
| Преимущества | <ul style="list-style-type: none">✓ обеспечивает хорошую адгезию последующих покрытий к основанию;✓ экономит окрасочные материалы благодаря снижению впитывающей способности основания;✓ покрытие устойчиво при эксплуатации в интервале температур от -40°C до +60°C;✓ водостойкое;✓ паропроницаемое;✓ не токсичное, экологически полноценный материал на водной основе, практически не имеет запаха;✓ не содержит органических растворителей; |
| Внешний вид | Однородная жидкость молочного цвета |
| Внешний вид покрытия | Прозрачная пленка |
| Упаковка | 5 ± 0,2 кг, 10 ± 0,2 кг. |
| Состав | Суспензия модифицирующих добавок в стабилизированном водном растворе акрилатного пленкообразующего. |

| | |
|------------------------------------|---|
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |
| t НАНЕСЕНИЯ | +10°C < t < +30°C |
| РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ | |
| РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ) | готовый состав |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1-2 |
| СУММАРНЫЙ РАСХОД | не менее 100 г/м ² в зависимости впитывающей способности основания |
| ВРЕМЯ СУШКИ | не менее 1 ч. для каждого слоя |
| ЦВЕТ | бесцветная |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА | |
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ | до 10 лет |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | +5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях |
| СРОК ГОДНОСТИ | 12 месяцев |

Скачайте
технологическую
инструкцию через QR
код



ТУ 20.30.11-09-09089668-2019